



## Color SH

### - Silikatfarbe D -

Farba mineralna tworząca powłokę o strukturze kwarcytu

| Kolor                 | Formy dostawy     |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                       | Ilość na palecie  | 32                |
|                       | Jedn. opak.       | 12,5 l            |
|                       | Rodzaj opakowania | wiadro plastikowe |
|                       | Kod opakowania    | 13                |
|                       | Nr art.:          |                   |
| biały                 | 0630              | ■                 |
| kolory niestandardowe | 0634              | ■                 |

#### Zużycie



0,2 l/m<sup>2</sup> na jedną warstwę

Niezbędne jest nałożenie 2 warstw.

Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

#### Obszary stosowania



- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
- Jako powłoka renowacyjna na powłokach krzemianowych, wapiennych i cementowych
- Nie stosować na podłożach z kamienia naturalnego, zawierających żelazo i mangan

#### Właściwości



- Kwarcytowa struktura powierzchni
- Optymalna przyczepność do podłoża
- Dobra odporność na zwietrzanie
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Działa hydrofobizująco
- Produkt oparty na wodzie źródlanej (niechlorowanej)

#### Dane techniczne produktu

##### ■ W stanie dostarczanym

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Spoivo          | Potasowe szkło wodne              |
| Gęstość (20 °C) | 1,40 g/cm <sup>3</sup>            |
| Lepkość         | produkt tiksotropowy              |
| Pigmenty        | pigmenty mineralne, odporne na UV |
| Odczyn pH       | 12 - 13                           |



■ W stanie przereagowanym

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Przepuszczalność pary wodnej             | > 95 %                                                     |
| Przepuszczalność pary wodnej (DIN 52615) | $s_d \leq 0,04 \text{ m}$                                  |
| Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617)   | $w \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Stopień połysku                          | Matt                                                       |
| Odporność na UV                          | Sehr gut                                                   |

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do  
opcjonalnego  
stosowania w systemie

➤ Silikat Grundierung D (0624)

Przygotowanie pracy


■ Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.  
Nie może zawierać szkodliwych soli

■ Przygotowania

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.  
Wady budowlane, takie jak rysy, spękanie spoiny, błędne połączenia, spiętrzającą się i higroskopijną wilgoć należy najpierw usunąć.

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.  
Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.  
Powłokę nakładać dwukrotnie.  
Czas oczekiwania pomiędzy aplikacjami: co najmniej 12 godzin

Wskazówki wykonawcze

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.  
Do podbarwiania można zastosować typowe dostępne w handlu farby krzemianowe, jednobarwne i do podbarwień, w ilości do 2 %.  
Ciemne i intensywne kolory mogą w trakcie schnięcia dawać plamisty efekt, dlatego warto stosować wyłącznie barwy pastelowe. Im grubsza warstwa farby, tym jaśniejszy efekt barwny po wyschnięciu.  
Nie mieszać z innymi produktami.  
Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.  
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.  
[U2\_FB\_8]



---

## Narzędzia / czyszczenie



Pędzel, ławkowiec i watek malarski typu "jagnięca skórka"

Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

### Narzędzia z oferty Remmers

- **Collomix WK 90/500 S (4448)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Teleskopstiel (4391)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- **Nylon-Rolle Standard (5066)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**



## Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.



## Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

## Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

## Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

## VOC w myśl dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/c): maks. 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 40 g/l VOC.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność